

1. Fichas Técnicas

CEMIX Pegamix Pasta

CEMIX Pegamix Pasta es un adhesivo orgánico en pasta listo para usarse, específicamente formulado para instalaciones en interiores de todo tipo de loseta cerámica y mosaicos montados. Cumple o excede los requerimientos de ANSI A136.1 Requerimientos Tipo 1.

Usos y características

- Se utiliza para la instalación en interiores, de la mayoría de los tipos de losetas cerámicas sobre cualquier tipo de sustrato convencional como concreto, paneles de yeso, paneles de cemento y paneles de madera (para uso residencial en interiores, en áreas secas).
- Instalaciones de piso sobre piso ya existente en áreas de tráfico ligero en interiores en áreas no expuestas a la humedad.
- Ideal para reparaciones rápidas en el hogar, evitando polvo y ruido.
- **CEMIX Pegamix Pasta** es un adhesivo "listo para usarse". No requiere mezclado.
- Para instalar losetas de formato 20 x 30cm como máximo o de un tamaño de superficie equivalente. No instalar losetas de formato mayor.



Presentación: Cubeta de 5.5kg

Preparación de la superficie


La superficie debe estar seca y nivelada. El sustrato debe ser estructuralmente rígido, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adhesión. Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del recubrimiento de manera que éste no las tape.

Aplicación


1 Destape el envase del producto y agítelo con una espátula apropiada para homogenizarlo.




2 Con el lado liso de una llana aplique una capa de adhesivo sobre la superficie haciendo presión. Enseguida aplique más material y "peine" usando la parte dentada de la llana dejando líneas en un solo sentido.



3 No extienda más adhesivo del que pueda cubrir con cerámica en 15 minutos. Coloque las piezas en su lugar, presione y mueva cada una aplastando las líneas que dejó la llana, dejando la boquilla recomendada.



4 Golpee ligeramente las piezas con el mango de un martillo o mazo para ajustar cada una en su lugar, hasta hundir una cuarta parte de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las boquillas.





Información Técnica

Característica	Descripción	Norma
Tiempo abierto a 22 °C	30 minutos	
Tiempo de secado-endurecido a 22° C	24 - 48 horas	
Resistencia al corte	Cumple la norma	ANSI A136.1 Tipo I
Flamabilidad	No es flamable	
Toxicidad	No es tóxico	
Resistencia a hielo/deshielo	Sí	
Corrimiento de piezas	Nulo	
Color	Blanco	

Rendimientos

- 2.3m² - 2.5m² usando llana dentada en "v" de 5 mm (3/16").

Recomendaciones

- No se use en exteriores ni en áreas de duchas.
- No se aplique a temperaturas inferiores a 6° C o en superficies calientes.
- Para instalar losetas de formato 20 x 30cm como máximo. No instale losetas de formato mayor.
- No se utilice para instalar mármol "rosso levanto", "negro marquina", mármol verde, granito verde y sus aglomerados, use **CEMIX Boquillex Epóxico**. Para otros tipos de mármol use adhesivos **CEMIX** más **CEMIX Látex 620**, **CEMIX PSP Porcelánico** o **CEMIX AMU**.
- No se aplique sobre substratos "inestables" como paneles comprimidos de madera, metal, etc.